



TABULKY STATICKÝCH HODNŮT A ÚNOSNOSTI

**SKLOLAMINÁTOVÉ TRAPÉZOVÉ
PLECHY
T – 18, T – 35, T - 50**

TABUĽKA ÚNOSNOSTI 137,5/20 po prepočte koeficientu bezpečnosti				
Vzdialenosť podpier v metroch	2 podpery		4 podpery	
	Hrúbka materiálu 1 mm		Hrúbka materiálu 1mm	
	0,7		0,7	
	0,8	212	0,8	302
	0,9	150	0,9	256
	1,0	82	1,0	162
	1,1		1,1	108
	1,2		1,2	

Pri tabuľkovom zaťažení priehyb 1/200 vzdialenosti podpier
Hodnoty sú uvedené v jednotke kg/m²

TABUĽKA ÚNOSNOSTI 207/35 po prepočte koeficientu bezpečnosti				
Vzdialenosť podpier v metroch	2 podpery		4 podpery	
	Hrúbka materiálu 1 mm		Hrúbka materiálu 1mm	
	0,7	390	0,7	488
	0,8	298	0,8	372
	0,9	234	0,9	294
	1,0	188	1,0	236
	1,1		1,1	196
	1,2		1,2	164
1,3		1,3	138	

Pri tabuľkovom zaťažení priehyb 1/200 vzdialenosti podpier
Hodnoty sú uvedené v jednotke kg/m²

TABUĽKA ÚNOSNOSTI 260/50 po prepočte koeficientu bezpečnosti				
Vzdialenosť podpier v metroch	2 podpery		4 podpery	
	Hrúbka materiálu 1 mm		Hrúbka materiálu 1mm	
	0,8	410	0,8	620
	0,9	490	0,9	500
	1,0	392	1,0	440
	1,1	320	1,1	356
	1,2	270	1,2	290
	1,3	196	1,3	232
1,4	124	1,4	196	

Pri tabuľkovom zaťažení priehyb 1/100 vzdialenosti podpier
Hodnoty sú uvedené v jednotke kg/m